

Características:					Ampères:				
AWG:	Diâmetro em mm:	Secção mm²:	Gramas por m:	Ohms por m:	200 °C	400 °C	600 °C	800 °C	1000 °C
0	8,25	53,40	422,40	0,02	115,20	182,40	259,20	342,40	441,60
1	7,34	42,30	332,80	0,03	99,20	153,60	220,80	291,20	374,40
2	6,54	33,60	268,80	0,03	81,60	128,00	182,40	240,00	308,80
3	5,82	26,60	211,20	0,04	68,80	108,80	153,60	201,60	262,40
4	5,20	21,20	166,40	0,05	57,60	91,20	129,60	171,20	220,80
5	4,62	16,80	134,40	0,07	49,60	76,80	110,40	145,60	187,20
6	4,12	13,30	105,60	0,09	40,80	64,00	91,20	120,00	154,40
7	3,66	10,50	83,20	0,11	34,40	54,40	76,80	100,80	131,20
8	3,26	8,35	67,20	0,14	28,80	45,60	64,80	85,60	110,40
9	2,91	6,65	52,80	0,17	24,80	38,40	55,20	72,80	93,60
10	2,59	5,27	41,60	0,22	20,40	32,00	45,60	60,00	77,20
11	2,30	4,15	33,60	0,27	17,20	27,20	38,40	50,40	65,60
12	2,05	3,30	26,40	0,34	14,40	22,80	32,40	42,80	55,20
13	1,83	2,63	20,80	0,44	12,40	19,20	27,60	36,40	46,80
14	1,63	2,09	16,80	0,54	10,20	16,00	22,80	30,00	38,60
15	1,45	1,65	13,20	0,69	8,60	13,60	19,20	25,20	32,80
16	1,29	1,30	10,40	0,88	7,20	11,40	16,20	21,40	27,60
17	1,15	1,04	8,40	1,08	6,20	9,60	13,80	18,20	23,40
18	1,02	0,82	6,60	1,38	5,10	8,00	11,40	15,00	19,30
19	0,91	0,65	5,20	1,75	4,30	6,80	9,60	12,60	16,40
20	0,81	0,52	4,20	2,16	3,60	5,70	8,10	10,70	13,80
21	0,72	0,41	3,30	2,75	3,10	4,80	6,90	9,10	11,70
22	0,64	0,32	2,60	3,50	2,55	4,00	5,70	7,50	9,65
23	0,57	0,26	2,10	4,33	2,15	3,40	4,80	6,30	8,20
24	0,51	0,20	1,65	5,50	1,80	2,85	4,05	5,35	6,90
25	0,45	0,16	1,30	7,00	1,55	2,40	3,45	4,55	5,85
26	0,40	0,13	1,05	8,65	1,28	2,00	2,85	3,75	4,82
27	0,36	0,10	0,83	11,00	1,08	1,70	2,40	3,15	4,10
28	0,32	0,08	0,65	14,00	0,90	1,43	2,02	2,68	3,45
29	0,29	0,07	0,53	17,30	0,78	1,20	1,73	2,28	2,92
30	0,25	0,05	0,41	22,10	0,64	1,00	1,43	1,88	2,41
31	0,23	0,04	0,33	28,00	0,54	0,85	1,20	1,58	2,05
32	0,20	0,03	0,26	34,60	0,45	0,71	1,01	1,34	1,73
33	0,18	0,03	0,21	44,20	0,39	0,60	0,86	1,14	1,46
34	0,16	0,02	0,16	56,00	0,32	0,50	0,71	0.937	1,21
35	0,14	0,02	0,13	69,20	0,27	0,43	0,60	0,79	1,03
36	0,13	0,01	0,10	88,40	0,23	0,36	0,51	0,67	0,86
37	0,11	0,01	0,08	112,00	0,19	0,30	0,43	0,57	0,73
38	0,10	0,01	0,07	138,40	0,16	0,25	0,36	0,47	0,60
39	0,09	0,01	0,05	176,80	0,13	0,21	0,30	0,39	0,51
40	0,08	0,01	0,04	224,00	0,11	0,18	0,25	0,33	0,43